

LORENCIC Füllspachtel LO-FILLER-FIX

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

LO-FILLER FIX ist eine Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitten, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen, wie z.B. verschiedene Fein- und Grobputzflächen sowie nicht verputzte Beton-, Ziegel-, Schaumbeton- und andere Flächen. Ebenso geeignet zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektrodosen, etc. bei Installationsarbeiten. Nur im Innenbereich anwendbar.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muß fest, trocken, formstabil und sauber sein – frei von schlecht haftenden Teilen, Staub, Schalungsölen, Fetten und sonstigen Verschmutzungen. Von bereits gestrichenen Flächen sind sämtliche durch Wasser aufweichbare Anstriche sowie Öl-, Lack- und Emailanstriche zu entfernen.

Vor dem Auftragen der Spachtelmasse kann der Untergrund grundiert werden. Dazu empfehlen wir, den mit Wasser verdünnbaren Lorencic Hydrosol Tiefengrund LF mit einem Malerpinsel, einer Malerrolle oder im Spritzverfahren aufzutragen. Bei schalglatten Betonflächen, und zur Haftverbesserung in Fugen bei Fertigbetonteilen Lorencic Betonkontakt B-8 verwenden.

Die Füllspachtel kann unter normalen Bedingungen ($T = +20\text{ °C}$, rel. LF = 65 %) ca. 12 Stunden nach der Grundierung aufgezogen werden.

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	032029LO
Art	Füllspachtel
Menge pro Einheit	20 kg
Basis	Gips, Zement, Silikatfüllmittel, Zellstoff-Eindickungsmittel
Farbe	Weiß
Dichte (auftragsfertige Mischung)	$\sim 1,76\text{ kg/dm}^3$
Schichtstärke	5 bis 50 mm
Topfzeit (gebrauchsfähige Mörtelmischung) $T = +20\text{ °C}$, rel. Luftfeuchte = 65 %	ca. 30 min verarbeitungsfähig
Trocknungszeit ($T = +20\text{ °C}$, rel. Luftfeuchte = 65 %)	ca. 1 Tag / cm Auftragsdicke
Verbrauch	$\sim 11\text{ kg/m}^2$ für eine 10 mm dicke Schicht

VERARBEITUNG und AUFTRAGEN:

LO-FILLER-FIX wird im Mischungsverhältnis 3:1 angerührt. Dazu empfehlen wir die trockene Pulverspachtelmasse der abgemessenen Wassermenge beizufügen und mit einem Rührwerk ca. 1 Minute bei langsamen Umdrehungen einzurühren bis eine homogene, pastöse, klumpenfreie Masse entsteht. Die offene Verarbeitungszeit der angemischten Spachtelmasse beträgt ca. 30 Minuten.

Bei der Arbeit nur rostfreies Werkzeug verwenden. Wird LO-FILLER-FIX als Ausgleichsmasse verwendet (zum Verfüllen von Rissen, Schlitten, Fugen und kleineren Vertiefungen) kann nach ca. 24 Stunden geschliffen und nach 1 bis 4 Tagen (je nach Auftragsdicke) mit Lorencic Glätt- und Füllspachtel LO-FILL, oder Lorencic Spritzspachtelmasse LO-FIN ausgeglichen werden. Ist ein solcher Ausgleich nicht notwendig, kann die Fläche mit Innenwandfarben überstrichen werden.

Der Einbau der Mörtelmischung ist nur unter geeigneten Bedingungen bzw. geeigneten mikroklimatischen Bedingungen möglich: Die Luft- und Untergrundtemperatur soll nicht weniger als $+5\text{ °C}$ und nicht mehr als $+35\text{ °C}$ betragen, die relative Luftfeuchte nicht höher sein als 80 %.

ARBEITSSCHUTZ: Beachten Sie die allgemein geltenden Arbeitsschutzregeln und Vorschriften für Bau-, Elektroinstallations- und Malerarbeiten.

WERKZEUGREINIGUNG und ENTSORGUNG: Das Werkzeug unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Zur Vorbereitung von LO-FILLER-FIX ein Gefäß aus weichem Gummi verwenden, um die verfestigte Masse leichter zu entfernen.

Nicht verwendete Mörtelmischung in gut verschlossener Verpackung für eventuelle Reparaturen und späteren Gebrauch aufbewahren. Unbrauchbare Reste mit Wasser mischen und ausgehärtet auf der Baumülldeponie (EAK-Code: 17 09 04) oder der kommunalen Abfalldeponie (EAK-Code: 08 01 12) entsorgen.

Die gereinigten Gebinde können wiederverwertet werden.

LAGERUNG, TRANSPORT und HALTBARKEIT: Während des Transportes das Produkt vor Feuchtigkeit schützen. In trockenen und luftigen Räumen außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

SICHERHEITSHINWEISE:



Gefahr

Enthält: Portlandzement (<1% Quarz)
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Arbeitsschutz siehe www.lorencic.com
P301/315/101/310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P: 501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ALLGEMEINE HINSWEISE: Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-78
E-Mail: www.lorencic.com