



LORENCIC Silikonharz-Putz 25 kg mit Kratz- oder Rillenstruktur

ZUSAMMENSETZUNG: Verarbeitungsfertiger, pastöser, extrem wasserabweisender Oberputz auf Silikonharzbasis mit organischen Bindemittel und mineralischen Füllstoffen für die LORENCIC WDVS EPS und MINERAL als Kratz- und Rillenstruktur in verschiedenen Kornabstufungen und Farbtönen. Geprüft nach ÖNORM EN 15824 und im System nach ETAG 004.

ANWENDUNG: Hochwertiger Dünnschichtdeckputz (Oberputz) zur dekorativen Oberflächenbeschichtung von Untergründen für außen.

UNTERGRÜNDE: Müssen sauber, abgebunden und tragfähig sein. Lose Teile, abrieselnde oder hohlliegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden. Auf Wärmedämmputzen ist eine entsprechende Armierungsschicht gem. den ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien vorzusehen.
Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2204, B 6400-1, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der ÖNORM DIN 18202 zu entsprechen.

VERARBEITUNG: Untergründe zur Egalisierung und Neutralisierung des Putzgrundes einen Tag vor Putzauftrag mit LORENCIC Universal-Putzgrund volldeckend einstreichen. Der Strukturputz wird bei Bedarf mit einer geringen Wasserbeigabe eingestellt (max. 1% sauberes Wasser), mit einer rostfreien Stahltraufel aufgezogen, in Kornstärke abgezogen und mit einer Kunststoffreibbrett strukturiert. Es ist darauf zu achten, dass Stoßstellen (z. B. Gerüstlagen) immer nass in nass gerieben werden und gleichartige Reibbretter verwendet werden. Nicht bei Temperaturen (Luft, Material und Untergrund) unter +5 °C, direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost. Vor weiterer Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 14 Tagen einzuhalten.

LIEFERUNG: Im Kübel zu 25 kg

LAGERUNG: Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaften:	verarbeitungsfertig, extrem wasserabweisend, universell einsetzbar, wasserdampfdurchlässig, waschbeständig		
Dampfdiffusionswiderstandszahl:	ca. 60 - 80 µ		
Artikelnummer:	Struktur	Materialverbrauch*	Farbe
Z2518125LO	Kratz 1,5 mm	ca. 2,5 kg/m ²	farbig
Z2518125LOW	Kratz 1,5 mm	ca. 2,5 kg/m ²	weiß
Z2518225LO	Kratz 2,0 mm	ca. 2,9 kg/m ²	farbig
Z2518225LOW	Kratz 2,0 mm	ca. 2,9 kg/m ²	weiß
Z25183025LO	Kratz 3,0 mm	ca. 3,9 kg/m ²	farbig
Z25183025LOW	Kratz 3,0 mm	ca. 3,9 kg/m ²	weiß
Z2517225LO	Rille 2,0 mm	ca. 2,6 kg/m ²	farbig
Z2517225LOW	Rille 2,0 mm	ca. 2,6 kg/m ²	weiß
Z2517325LO	Rille 3,0 mm	ca. 3,6 kg/m ²	farbig
Z2517325LOW	Rille 3,0 mm	ca. 3,6 kg/m ²	weiß

*Die Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes, sowie von der Verarbeitungstechnik sind geringfügige Abweichungen möglich.

SICHERHEITSHINWEISE: Nicht auf Haut trocknen lassen, bei Spritzgefahr Augen schützen. Gegebenenfalls Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten des Putzes warten. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit Wasser abwaschen und Arzt konsultieren!

Werkzeug und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsdatenblatt bitte beachten bzw. anfordern.

HINWEISE: Bei Verwendung als Endbeschichtung auf WDVS Hellbezugswert von 25 nicht unterschreiten. Weiß oder eingefärbt entsprechend unserer Farbkarte lieferbar. Neben unseren Farbtönen erfüllen wir Ihnen nach Absprache jeden machbaren Farbwunsch. Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist der Materialbedarf für ein ganzes Objekt in einer Charge zu bestellen und zu verarbeiten. Bei Verwendung von verschiedenen Chargen sind diese unbedingt vor Beginn zu vermischen.

Das Produkt verfügt über eine Basisausstattung zum Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. Damit wird eine vorbeugende und verzögernde Wirkung erreicht. Bei Objekten mit kritischen Umgebungsbedingungen (z.B. überdurchschnittliche Feuchtigkeitsbelastung, Niederschlag, Nähe zu Gewässern, Grünanlage, Waldrandlage, Grün- und Baumbestand, hausnaher Pflanzenbewuchs, etc.) empfehlen wir diese Ausstattung zu verstärken.

Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und/oder Pilzbefall kann nicht zugesichert werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Merkblätter „Algen und Pilze an Fassaden“ der ÖAP sowie der Qualitätsgruppe WDS.

Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenartiges Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können evtl. Farbabweichung hervorrufen. Ansprüche wegen Farbabweichungen, bedingt durch die genannten Ursachen können nicht geltend gemacht werden.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Die gültigen Verarbeitungsnormen (ÖNORMEN, etc.) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP sind zu beachten.

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCICProdukte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.