



LORENCIC Armierungsgewebe

PRODUKT: Hochwertiges, alkalibeständiges Textilglasgitter zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen. Universell anwendbares Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- u. Außenbereich.

VERARBEITUNG: LORENCIC Armierungsgewebe in das Mörtelbett (Armierspachtel) eindrücken und deckend überspachteln. Das Armierungsgewebe soll oberflächennahe, faltenfrei und in möglichst ganzen Bahnen eingebettet werden. Der Stoßbereich ist mit mind. 10 cm zu überlappen. Diagonalarmierungen, Gewebewinkel, Anschlussprofile, etc. sind möglichst vor der Flächenarmierung anzubringen.

Während der gesamten Verarbeitungs- u. Trocknungszeiten darf die Untergrund- u. Umgebungstemperatur nicht unter +5 °C sinken. Die Verarbeitung hat nach der letztgültigen Ausgabe der Verarbeitungsrichtlinie - Wärmedämmverbundsysteme zu erfolgen.

TECHNISCHE DATEN:

Artikelnummer	Z3000LO	Z3000110LO	Z3000	Z3000110	Z3000OR	Z3000110OR
Verbrauch	ca. 1,1 m ² / m ²					
Reißfestigkeit	min. 1.900 N/50 mm					
Maschenweite	ca. 4 x 4 mm					
Flächengewicht (Masse)	≥ 145 g / m ²					
Organischer Gehalt	(20 ± 4) %					
Abmessung in cm	100 x 5.000	110x 5.000	100 x 5.000	110 x 5.000	100 x 5.000	110 x 5.000
m ² / Rolle	50 m ²	55 m ²	50 m ²	55 m ²	50 m ²	55 m ²
Rollen / Palette	30	33	30	33	30	33
m ² / Palette	1.500	1.815	1.500	1.815	1.500	1.815
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	orange	orange

LIEFERUNG: Rollen zu 50 m² oder 55 m² / Rolle

LAGERUNG: Vor Nässe, Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung schützen.

ALLGEMEINE HINWEISE: Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.