



LORENCIC Aufbrennsperre

PRODUKTEIGENSCHAFTEN/ ANWENDUNGSGEBIET:

LORENCIC Aufbrennsperre verhindert das gefährliche „Verdursten bzw. Verbrennen“ von Putz bei stark saugenden Untergründen.

ANWENDUNG:

Verbrauch: LORENCIC Aufbrennsperre Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach folgender Tabelle eingesetzt.

Untergrund	Innenputze	Innenputze	
		feuchte, kühle Witterung	trockene, warme Witterung
Ziegelmauerwerk			
a) stark saugend	1:4 - 1:6	1:7	1:5
b) weniger saugend	1:6 - 1:8	-	1:6 - 1:8
Kalksandstein	1:6 - 1:8	-	-
Betonstein, Beton	-	-	-
Holzwohle, Leichtbaustein	-	-	-
Gasbeton	1:6	1:10	1:10

VERARBEITUNG:

Wichtiger Hinweis: Die Grundierung muss vor Aufbringen des Putzes getrocknet sein. Es darf nicht nass in nass gearbeitet werden (Verputzen: 1-3 Tage nach Aufbringen der nicht regenbeständigen LORENCIC-Aufbrennsperre-Grundierung).

Nicht zu behandelnde Flächen (zB Glas, Fensterrahmen und Metallflächen) sind vor LORENCIC Aufbrennsperre zu schützen.

Verbrauch: 30-60 g/m² (Konzentrat). Die erforderliche Abmischung ist im Zweifelsfall durch einen Baustellenversuch zu ermitteln.

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	335LO	3350LO
Art	Aufbrennsperre	
Menge pro Einheit	25 kg Kunststoffkanister	Container = 1000 kg
Form	wässrig	
Farbe	gelblich	
Verbrauch	30 - 60 g/m ²	
Selbstentzündlichkeit	das Produkt ist nicht selbstentzündlich	
Auftrag	im Streich- oder Spritzverfahren	
Überputzbarkeit	nach ca. 1-3 Tagen (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)	
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5 °C (Baustofftemperatur)	
pH-Wert bei 20 °C	11	

LAGERUNG:

Im geschlossenen Gebinde ohne Frosteinwirkung 16 Monate lagerfähig.
Frostfrei bei unter +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit Wasser abwaschen und Arzt konsultieren!

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCIC-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bau-technik sowie der EN bzw. der ÖNORM und der DIN setzen wir beim Bearbeiten voraus.

ENTSORGUNG:

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
Ungereinigte Verpackung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ALLGEMEINE HINSWEISE:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Die gültigen Verarbeitungsnormen (Önormen, SIA-Normen) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten.

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-78
E-Mail: www.lorencic.com