



Folie T150 4 x 50 m

ANWENDUNGSBEREICHE:

Universal-Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit, Wind und anderen Verunreinigungen.

ARTIKEL-NR.:

Z4300

TECHNISCHE DATEN:

Qualität:	LDPE		
Farbe:	transluzent		
Spezifische Dichte:	0,981-0,924	g/cm ³	
Folienbreite:	4,00 (+/- 1 %)	m	EN 1848-2
Folienlänge:	50,00 (+/- 1 %)	m	EN 1848-2
Stärke:	75 (+/- 5 %)	μ	EN 1849-2
Reißfestigkeit Längsrichtung:	> 80 (+/- 8 %)	N/50 mm	EN 12311-2
Reißfestigkeit Querrichtung:	> 65 (+/- 8 %)	N/50 mm	EN 12311-2
Dehnung Längsrichtung:	> 400	%	EN 12311-2
Dehnung Querrichtung:	> 340	%	EN 12311-2
Weiterreißkraft Längsrichtung:	19,0 (+/- 15 %)	N	EN 12310-2
Weiterreißkraft Querrichtung:	14,8 (+/- 15 %)	N	EN 12310-2
UV-Schutz:	nein	-	
Schmelzpunkt:	110 - 150	°C	
Schmelzindex (MFI):	0,34 - 1,10	g/10/min, 190°C, 2,16 kg	

VERPACKUNG:

Rollenbreite:	1,00 - 1,02	m
Palettenmaße:	800 x 1.200	mm

LAGERUNG:

Kühl und trocken lagern

ALLGEMEINE HINWEISE:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorhergesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

VERTRIEB:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG; Puchstraße 208; 8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0; Fax: +43 316 47 25 64-77
e-Mail: headquarters@lorencic.com