



# LORENCIC LO-HAFT

## Putzhaft-Vermittler, Putz Haftbrücke

### ANWENDUNGSBEREICHE:

Lösemittelfreier Haftvermittler für gipshaltige Putze auf kritischen Untergründen, wie z.B. glatter Beton und Polystyrolplatten. Verarbeitungsfertiges Produkt zur Verbesserung der Haftung von Gips- und Gips-Kalk gebundenen Putzen auf kritischen, ungleichmäßig und nicht saugenden Untergründen. Nicht unter Kalk-, Kalk – Zement- und Zementputz verwenden!

### MATERIALBASIS

- Dispersionsbindemittel
- Wasserglas
- Quarzsand
- Mineralische Füllstoffe

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Sehr gute Haftung
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Lösemittelfrei
- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Spritzbar
- Grün eingefärbt

### VERARBEITUNG:



### VERARBEITUNGS-BEDINGUNGEN:

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5°C sinken oder über 35°C ansteigen. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein. Die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen muss unter 3,0 Masse-% (nach CM-Messung) liegen. Filmbildende Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen.

### UNTERGRUND-VORBEHANDLUNG:

Wir empfehlen vorgängig mittels Kratzprobe die Oberflächenfestigkeit zu prüfen.

### ZUBEREITUNG:

Den Inhalt des Kübels sorgfältig mischen und gleichmäßig satt aufbringen. Nicht verdünnen. Den Inhalt des Kübels öfters umrühren.

### VERARBEITUNG:

Der LO-HAFT Putzhaftvermittler wird gebrauchsfertig geliefert und ist vor der Verarbeitung aufzurühren. Bei Eindickung mit max. 5% Wasser verdünnen. Er wird mit der Lammfellrolle gleichmäßig und deckend auf den Untergrund aufgetragen. Vor dem Putzauftrag muss der LO-HAFT Putzhaftvermittler abgetrocknet sein (mindestens 12 Stunden bei 20°C, mind. 24 Std. bei 10°C warten). Nicht unter 5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Bei Betonuntergründen muss die Restfeuchtigkeit kleiner 3 Masse % (CM-Gerät verwenden!) betragen. Nicht in gewerblichen Feuchträumen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden. Der Mindestverbrauch bei Betonuntergründen ist einzuhalten, um eine sichere Haftung zu erzielen. Der LO-HAFT Putzhaftvermittler vermindert die Gefahr der Blasenbildung bei gipshaltigen Putzen auf Betonuntergründen, kann diese aber nicht vollständig verhindern, da die Betonlunker mit einer einmaligen Grundierung nicht vollständig geschlossen werden (vgl. ÖAP-Merkblatt 02/03). Für eine ausreichende Belüftung (wiederholtes und kurzfristiges Stoßlüften) ist zu sorgen, insbesondere während der Putzaustrocknung und nach dem Estricheinbau. Alle nicht zu behandelnden Flächen, wie Fensterrahmen, Glas, Fensterbänke, Metall u.ä. müssen abgedeckt werden, falls Spritzer auf ungeschützte Bauteile Treffen, sind diese sofort zu entfernen.

**LAGERUNG:**

Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

**TECHNISCHE DATEN:**

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel Nr.         | 8822LO                                                                                       |
| Verpackungsart      | Kübel                                                                                        |
| Einheit pro Palette | 24 Kübel                                                                                     |
| Menge pro Einheit   | 23 kg/Kübel                                                                                  |
| Farbe               | gelb - grün                                                                                  |
| Verbrauch           | ca. 0,25kg/m <sup>2</sup>                                                                    |
| Verbrauchshinweis   | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. |
| Lagerung            | Trocken und kühl auf Holzrosten lagern.<br>Vor Feuchtigkeit schützen.                        |

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorhergesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Die gültigen Verarbeitungsnormen (Ö-Normen, SIA-Normen) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.