

LORENCIC Putz-Spachtelgewebe 950

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Glasfasergittergewebe, ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden.

Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z. B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben.

BESONDERE MERKMALE:

- Universelle Struktur von Textilien
- Hohe Dimensionsstabilität
- Es ist für die Verwendung am Bau und auch für weitere Applikationen geeignet

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	Z950
Lichte Maschenweite (Richtwert)	Kette: 2,2 mm / Schuß: 2,3 mm
Gewebebreite	100 cm
Rollenlänge	50 m
Dicke des appretierten Gewebes	0,24 mm
Flächengewicht des Rohgewebes	51 g/m ²
Flächengewicht des appretierten Gewebes	66 g/m ²
Art der Gewebeappretur	alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest ausgerüstet

Festigkeit und Dehnung:

Die gemäß DIN EN ISO 13934-1 festgestellten Minimalfestigkeiten (N / 5 cm) und maximale Dehnungen (%) bei Erreichung der Minimalfestigkeit sind in folgender Tabelle genannt.

	Festigkeit		Dehnung
Anlegungsmethode	Nominalwert	Einzelwert	Mittelwert
Anlieferungszustand	875 / 850	850 / 700	4,0 / 4,0
6-St. alkalische Lösung	550 / 500	450 / 450	4,0 / 4,0

LAGERUNG:

Die verpackten Rollen sind in trockenen verschlossenen Lagerräumen zu lagern. Lagerungstemperatur liegt im Bereich von - 10 °C bis + 50 °C.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.