

BACHL EPS Fassadendämmplatten EPS F 040

Technische Daten

Wärmedämmung für Außenwand im Wärmedämmverbundsystem an Fassaden (WDVS), insbesondere gemäß ÖNORM B 6400.

Eigenschaften	BACHL Fassadendämmplatten EPS F 040
Qualität	Styropor GPH Gütesiegel
Produktart	EPS-F
Elementgröße	1.000 x 500 mm
Plattendicke	20 - 200 mm
Kantenausbildung	glatte Kante
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-SS50-GM1000-MU60-WL(P)0,2

Technische Daten	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/(mK)
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (EN 13163)	60
Zugfestigkeit senkrecht z. Plattenebene σ_{mt} (DIN EN 1607)	≥ 150 kPa
Scherfestigkeit τ (DIN EN 12090)	≥ 50 kPa
Schubmodul G (DIN EN 12090)	≥ 1000 kPa
Brandverhalten (EN 13501-1)	RtF-E
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.

Dicke [mm]	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R-Wert [m²K/W]	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Dicke [mm]	140	160	180	200						
R-Wert [m²K/W]	3,00	3,25	3,50	3,75						

Stand: 09.02.2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.at

Karl Bachl Ges.m.b.H.
E-Mail: verkaufsbuero@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43 7712 4661-0

DÄMMSTOFFE