

LORENCIC Spritzspachtelmasse LO-FIN

PRODUKTART UND EIGENSCHAFTEN:

Lorencic Spritzspachtelmasse LO-FIN ist eine lösemittelfreie, verarbeitungsfertige Kunstharzdispersions-Innenspachtelmasse auf Acetat-Bindemittelbasis, feiner Kalzitfüllstoffe, Zellulose und mineralischer Verdickungsmittel, Wasser. Naturweiß.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Lorencic Spritzspachtelmasse LO-FIN ist besonders geeignet zum ganzflächigen Beschichten und Verfüllen kleinerer Stoß- und Fehlstellen, Lunkern und Rissen von Wänden und Decken im Innenbereich. Nach Durchtrocknung mit Dispersionsfarben überstreichbar.

TECHNISCHE DATEN: (in Kurzform)

Artikel Nr.	LO-FIN
Art	Innenspachtelmasse auf Basis organischer Bindemittel
Menge pro Einheit	25 kg Kunststoffkübel
Lösungsmittel	keine
Farbe	Naturweiß
Schichtstärke	bis 3 mm (1-2 mm pro Auftrag)
Konsistenz	gebrauchsfertig spachtelfähig
Auftrag	mittels rostfreier Glättkelle
Offenzeit	ca. 15 min - je nach Saugeigenschaften des Untergrundes
Verarbeitungstemperatur	+5 °C - +35 °C, für Umluft und Untergrund
Trocknungszeit	ca. 12 Stunden (20°C, 65% rel. Luftfeuchte), dann trocken schleifen
Airless spritzen:	Düse: 0,031-0,036 Zoll = 0,79-0,90 mm, Druck: 130-160 bar, Spritzwinkel: 60°
Dichte	ca. 1,67 kg/l
µ Wert (-)	<40
Dampfdurchlässigkeit	D=1,5 mm, SD <0,06
DIN EN ISO 7783-3	Klasse 1 (hoch)
Verbrauch	ca. 1,5 - 2,0 kg/m ² /mm Auftragsstärke

UNTERGRUND:

Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton, Gas-/Porenbeton, Gipskarton- und Spanplatten. Das Auftragen auf alte, gut haftende Dispersionsanstriche und gut haftende Kalkanstriche ist möglich.

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und sauber sein – frei von schlecht haftenden Teilen, Staub, in Wasser leicht löslichen Salzen, Fetten und sonstigem Schmutz. Staub und sonstigen nicht haftenden Schmutz absaugen oder abfegen, unabgebaute Schalölreste von Betonflächen mit einem heißen Wasser- oder Dampfstrahl entfernen.

Bereits gestrichene Flächen von wasserlöslichen Farbanstrichen sowie Ölfarben-, Lack- oder Emaillebeschichtungen befreien. Algen- bzw. schimmelbefallene Flächen vorab desinfizieren. Neu verputzte Untergründe vor dem Spachteln mindestens 7 bis 10 Tage pro 1 cm aufgetragener Schichtdicke trocknen bzw. erhärten lassen, auf frische Betonuntergründe nicht vor einem Monat nach dem Betonieren die Spachtelmasse auftragen. Stark saugende Untergründe mit Dispersions-Grundiermittel zB LORENCIC HYDROSOL TIEFENGRUND LF grundieren. Die Trocknungszeiten gelten bei normalen Bedingungen T = +20°C, rel. Luftfeuchte = 65%.

VERARBEITUNG:

Auftrag mit geeigneten Schneckenfördergeräten oder mit geeigneten Airlessgeräten (zB Wagner, PFT, Graco), unverdünnt. Vor dem Airlessauftrag mit elektrischem Rührwerk durchrühren. Vollflächig aufspritzen und mit Stiel- oder Handspachtel abglätten. Das Material wird innerhalb der 15 min Offenzeit plangespachtelt. Für kleine Flächen kann der Auftrag mit Trichterpistolen oder von Hand ausgeführt werden. Die Auftragsstärke sollte pro Arbeitsgang 1-2 mm betragen.

Für kleine Flächen kann der Auftrag mit Trichterpistolen oder von Hand ausgeführt werden. Die Auftragsstärke sollte pro Arbeitsgang 1-2 mm betragen.

LAGERUNG:

Ca. 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

Herstelldatum ist auf der Verpackung aufgedruckt.

REINIGUNG:

Im frischen Zustand mit Wasser, im ausgehärteten Zustand mechanisch.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCIC-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der EN bzw. der ÖNORM und der DIN setzen wir beim Bearbeiten voraus.

ENTSORGUNG:

Flüssiges Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgt werden:

EAK-Code: 08 01 12. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfälle oder als Hausmüll entsorgt werden.

EAK-Code: 17 09 04. Nur Restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

ALLGEMEINE HINSWEISE:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-78
E-Mail: www.lorencic.com