

NEVOFIX Montagekleber - 310 ml**Beschreibung**

Hybrid-Polymer Montagekleber zur schnellen und einfachen Befestigung des Fugenbandes. Die Klebung ist bereits nach 20 Minuten handfest, nach 3 Stunden Funktionsfest. Damit ist eine schnelle Weiterarbeit gewährleistet.

Anwendung

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit geeignetem Reiniger und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Material

- Hybridpolymer

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



NEVOFIX Montagekleber - 310 ml

Artikel-Nr.	Stk/ Karton	Stk/ Palette
NSMK	20	1.080

Verbrauch: 5 bis 6 m / Kartusche

**Eigenschaften:**

- Nach 20 Minuten handfest und nach 3 Stunden funktionsfest. Schnelles Weiterarbeiten bei dünner Klebeschicht und diffusionsoffenen Materialien möglich.
- Hohe Endfestigkeit. Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen.
- Haftet auch auf feuchten Untergründen. Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe.
- Elastisch. Gleicht Bewegungen in höheren Klebstoffschichten aus.
- Isocyanatfrei. Gesundheitlich unbedenklich.
- Silikonfrei.
- Natursteinverträglich. Verursacht keine Verfettung an Natursteinen.
- Kann überstrichen / überlackiert werden, bitte Anwendungshinweise im Datenblatt beachten.

Anwendungsgebiete:

- Zum elastischen Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe.
- Kleben von Stein, Naturstein und Keramik.
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen.

Normen und Prüfungen:

- Französische VOC-Emissionsklasse A+.
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm.

Farbe:

- Betongrau



- Aus darstellungstechnischen Gründen kann die abgebildete Farbe von der Originalfarbe des Produktes abweichen.



Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!



NEVOFIX Montagekleber - 310 ml**Besondere Hinweise:**

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/ Materialien zu nehmen.

Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Klebstoff verträglich sein.

Bei UV- belasteten Klebungen / Abdichtungen von Glas und transparenten Kunststoffen wie z. B. Acrylglas empfehlen wir die Verwendung spezieller UV-beständiger Silikon-Kleb-/Dichtstoffe.

Nicht für die Klebung / Abdichtung von Kupfer unter UV-/Temperatureinwirkung geeignet.

Die Farbtöne können durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden (hohe Temperatur, Chemikalien, Dämpfe, UV-Strahlung). Dieses hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.

EMICODE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEV e. V. (Düsseldorf).

Technische Daten:

Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf: ~ 5 min.

Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf: ~ 2 mm

Verarbeitungstemperatur: + 5 / + 40 °C

Viskosität bei 23 °C: pastös, standfest

Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1: ~ 1,4 g/cm³

Shore-A-Härte nach ISO 868: ~ 67

Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, Typ 3: ~ 2,4 N/mm²

Reißdehnung nach ISO 37, Typ 3: ~ 300 %

Zugfestigkeit nach ISO 37, Typ 3: ~ 3,6 N/mm²

Temperaturbeständigkeit: - 40 / + 90 °C

Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf: 18 Monate ab Herstellungsdatum

Maximal zulässige Spannung (bei Klebungen ohne Lastabtrag) zur Auslegung der Klebefläche: 0,001 N/mm²

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an unser Sales Office.

Grundierungstabelle:

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen die Verwendung eines geeigneten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen.

Acrylglas/PMMA - ohne Grundierung gute Haftung

Acryl-Sanitär (z.B. Wannen) - ohne Grundierung gute Haftung

Aluminium blank - ohne Grundierung gute Haftung

Aluminium eloxiert - ohne Grundierung gute Haftung



NEVOFIX Montagekleber - 310 ml

Beton - ohne Grundierung gute Haftung
Edelstahl - ohne Grundierung gute Haftung
Faserzement - ohne Grundierung gute Haftung
Glas - ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lackiert (lösemittelhaltig) - ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lackiert (wässrige Systeme) - ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lasiert (lösemittelhaltig) - ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lasiert (wässrige Systeme) - ohne Grundierung gute Haftung
Holz, unbehandelt - ohne Grundierung gute Haftung
Keramik, glasiert - ohne Grundierung gute Haftung
Keramik, unglasiert - ohne Grundierung gute Haftung
Kupfer - ohne Grundierung gute Haftung
Melaminharzplatten - ohne Grundierung gute Haftung
Naturstein - ohne Grundierung gute Haftung
Polypropylen (PP) - nicht geeignet
Polycarbonat - ohne Grundierung gute Haftung
Putz - ohne Grundierung gute Haftung
PVC-hart - Test/Vorversuch empfohlen
Zink, verzinktes Eisen - ohne Grundierung gute Haftung

Anwendungshinweise:

Um optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muss der Einschluss von Luft vermieden werden. Die Zeit bis zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitzufuhr und höhere Temperaturen verkürzt werden. Bei der flächigen Klebung von dampfdichten Substraten sollte der Klebstoff befeuchtet werden. Unser Produkt kann überstrichen / überlackiert werden. Die Verträglichkeit zwischen Beschichtung und unserem Produkt muss **vor** der Anwendung durch den Anwender/Verarbeiter überprüft werden - ggf. unter Produktionsbedingungen. Wird nach erfolgreicher Verträglichkeitsprüfung unser Produkt in Ausnahmefällen ganzflächig überstrichen, muss auch diese Beschichtung der elastischen Bewegung des Dichtstoffes folgen können. Anderenfalls können Rissbildungen im Anstrich oder optische Beeinträchtigungen entstehen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Sicherheitshinweise:

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.
Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchslos.

Entsorgung:

Hinweise zu Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mängelhaftung:

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die



NEVOFIX Montagekleber - 310 ml

Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen von Nevoga im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung von Nevoga. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.nevoga.com

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.

